

# Carbon-Gewebe



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Plasă de armare pentru sistemul de termoizolație Carbon în combinație cu: CarbonSpachtel CarboNit Carbon Minera	
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ rezistență la alunecare</li> <li>■ rezistență la întindere</li> <li>■ fără aditivi de înmuiere</li> <li>■ rezistență la alcali</li> <li>■ dimensiune ochiuri 4 x 4 mm</li> <li>■ cu marginea tăiată</li> </ul>	
Ambalare	Role de 50 m, 1100 mm lățime = 55 m <sup>2</sup>	
Culoare	Neagră	
Depozitare	La loc uscat	
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Strat de acoperire:</li> <li>■ Rezistența la rupere în raport cu lungimea:</li> <li>■ Densitatea:</li> <li>■ Pierderea rezistenței la rupere după depozitare în mediu alcalin:</li> </ul>	<p>20–30 %, organic 1750 N / 5 cm</p> <p>160 g/m<sup>2</sup> ± 5 % conform DIN 53854 &lt; 50 % (28 d NaOH 5%ig sau 24 h alkal. Soluție pH 12,5/ 60°C)</p>



**Prelucrare**

Consum	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Instrucțiuni de aplicare	Masa de șpaclu se aplică la o lățime egală cu cea a plasei din fibră de sticlă, într-o grosime de 2/3 din grosimea finală a stratului. Plasa de armare din fibră de sticlă se va înglobează în masa de șpaclu fără a fi pliata, cu o suprapunere de min.10 cm. Apoi, este șpäcluită ud pe ud, astfel încât să fie asigurată o acoperire completă a plasei. Grosimea stratului de armare se stabilește în funcție de destinație.

**Recomandări**

Dezafectare	Cod deșeu EAK 101103 (materiale vechi din fibră de sticlă) sau după codul EAK 170904 (deșeuri mixte de construcții).
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

**Informații tehnice Nr. R61 · Ediție: Mai 2012**

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)

